

高透明エポキシ樹脂 【着色剤一覧表】



着色剤 (染料・顔料 / エポキシ樹脂用の反応性希釈剤 GM-9001にて溶解済み)		
カラー番号	呼び名・品番	色 調
R-10	R-10 ブルー	クリアー・ブルー
R-11	R-11 レッド	クリアー・レッド
R-13	R-13 ブルーグリーン	クリアー・ブルーグリーン
R-14	R-14 イエロー	クリアー・イエロー
R-17	R-17 ブラック	クリアー・ブラック
R-21	R-21 レッド	クリアー・レッド 3倍特濃色
R-24	R-24 イエロー	クリアー・イエロー 4倍特濃色



呼び名・品番	クリアー2170
色 調	クリアー(ブラック $\frac{1}{30}$)
カラー番号	添加量
R-17	0.16g

呼び名・品番	ブラック217
色 調	クリアー・ブラック
カラー番号	添加量
R-17	5.00g

呼び名・品番	ブラック2172
色 調	クリアー・ブラック($\frac{1}{2}$)
カラー番号	添加量
R-17	2.50g

呼び名・品番	ブラック2173
色 調	クリアー・ブラック($\frac{1}{10}$)
カラー番号	添加量
R-17	0.50g

呼び名・品番	ブルー210
色 調	クリアー・ブルー
カラー番号	添加量
R-10	5.00g

呼び名・品番	ブルー2101
色 調	クリアー・ブルー
カラー番号	添加量
R-10	0.90g

呼び名・品番	ブルーグリーン213
色 調	クリアー・ブルーグリーン
カラー番号	添加量
R-13	5.00g

呼び名・品番	レッド211
色 調	クリアー・レッド
カラー番号	添加量
R-11	5.00g

呼び名・品番	イエロー214
色 調	クリアー・イエロー
カラー番号	添加量
R-14	5.00g

呼び名・品番	グリーン2131
色 調	クリアー・グリーン
カラー番号	添加量
R-13	1.40g
R-14	1.80g

呼び名・品番	グリーン2133
色 調	クリアー・グリーン
カラー番号	添加量
R-13	2.10g
R-14	2.70g

呼び名・品番	ライムグリーン2132
色 調	クリアー・ライムグリーン
カラー番号	添加量
R-13	0.50g
R-14	3.80g

呼び名・品番	パープル2112
色 調	クリアー・パープル
カラー番号	添加量
R-11	3.10g
R-10	2.30g

呼び名・品番	オレンジ2113
色 調	クリアー・オレンジ
カラー番号	添加量
R-11	2.00g
R-14	4.00g

呼び名・品番	ブラウン2141
色 調	クリアー・ブラウン
カラー番号	添加量
R-14	4.07g
R-10	1.00g
R-11	1.09g
R-17	1.42g

呼び名・品番	レッド2111
色 調	クリアー・レッド
カラー番号	添加量
R-21	5.00g

呼び名・品番	イエロー2142
色 調	クリアー・イエロー
カラー番号	添加量
R-24	5.00g

呼び名・品番	オレンジ2114
色 調	クリアー・オレンジ
カラー番号	添加量
R-21	2.00g
R-24	4.00g

呼び名・品番	オレンジ2115
色 調	クリアー・オレンジ
カラー番号	添加量
R-11	2.00g
R-24	4.00g

添加量は、主剤100gに対する添加重量です。
着色剤(10ml容器入り)は、1滴=約0.04gです。
着色剤(10ml容器入り)は、容器に10g入り、
5gは容器側面の目盛を目安にして下さい。
エポキシ樹脂専用の着色剤です。



光拡散剤 (エポキシ樹脂に配合済み)		
カラー番号	呼び名・品番	色 調
R-Z1	R-Z1 乳白	乳白色

呼び名・品番	乳白色 Z1-1
色 調	乳白色
カラー番号	添加量
R-Z1	5.00g

添加量は、主剤100gに対する添加重量です。

販売

(有)アルテクノ

〒110-0004
東京都台東区下谷1-13-14

製造

(有)プレニー技研

〒372-0046
群馬県伊勢崎市三光町22-13