## クリックで更に拡大した画像へ



すべて、GM-9002の主剤 100gに対する着色剤の添加量です。・・・添加量は10g以内として下さい。



配合 R-57 5.00g



配合 R-50 1.50g R-57 3.50g



R-50 4.50g R-51 0.50g



配 合 R-55 4.50g R-56 0.50g



配合 R-55 5.00g



配合 R-50 2.50g R-55 2.50g



配合 R-50 1.50g R-55 3.50g



配合 R-50 0.50g R-55 4.50g



配合 R-50 0.10g R-55 4.90g



配合 R-53 3.50g R-56 1.50g



配合 R-56 1.00g R-50 1.00g R-54 5.00g



配合 R-53 5.00g



配合 R-50 2.50g R-53 2.50g



配合 R-50 3.50g R-53 1.50g



配 合 R-54 4.50g R-53 0.50g



配合 R-54 5.00g



配合 R-51 5.00g



配合 R-54 3.50g R-51 1.50g



配合 R-54 4.00g R-51 0.40g



配合 R-50 3.50g R-51 1.50g



配合 R-50 4.75g R-51 0.25g



配 合 R-58 5.00g R-57 1.50g



配合 R-50 5.00g R-51 4.50g R-56 0.50g



配合 R-50 7.50g R-51 2.25g R-56 0.25g



配合 R-50 3.50g R-58 1.50g



配合 R-50 4.50g R-58 0.50g



配合 R-50 5.00g

R-50	ホワイト
R-51	レッド
R-53	グリーン
R-54	イエロー
R-55	ブルー
R-56	ピュアブルー
R-57	ブラック
R-58	ブラウン

配	合	
すいま	せん	
適当に製作して		
しまいま	した。	
R-Z1 約	6g程度	

R-10プルー



上より2列のシルク品6ヶはクリアー着色 下より2列のものは光拡散剤+クリアー着色

R-Z1	乳白・光拡散剤
R-10	クリアーブルー
R-11	クリアーレッド
R-13	クリアーブルーグリーン
R-14	クリアーイエロー
R-17	クリアーブラック
R-21	特濃クリアーレッド
R-24	特濃クリアーイエロー

<u>この頁の始めに戻る</u>

